

GutterGuard®

VÄRI: musta

KÄYTTÖAIHEET:

- Vesikourujen ja kattokaivojen pinnoitukseen ja suojaamiseen
- Säänkestävä - lähes läpäisemätön
- Suojaa ruosteelta, kosteudelta ja happosateilta
- Metallin, bitumin ja betonin pinnoitukseen

**TUOTTEEN
KUVAUS:**

Tiukasti kiinnittyvä GutterGuard® pinnoittaa, suojaa, vuoraa ja korjaa vesikourujen sisäpinnat, jolloin veden virtaus parantuu ja vältytään ennenaikaiselta tarpeelta vaihtaa vesikourut. Erityisen kooostumuksensa ansiosta tuote muodostaa täyskumisen suojan, joka estää veden pääsemisen kosketuksiin vesikourun kanssa. Ylimääräinen aine kerääntyy saumakohtiin, mikä auttaa ehkäisemään tiiksumista. Sileällä pinnalla lehdet ja roskat liikkuvat helpommin. Koostumus sisältää kestäviä kumeja, jotka pysyvät taipuisina ja lisäävät tarttuvuutta sekä kulumisenkestoa. Kestää kaikissa sääolosuhteissa aina -40 °C lämpötilaan saakka. Käytä Bondit™-ainetta parantamaan tarttuvuutta bitumiin.

OMINAISUUDET:

- Kumin joustavuutta, joka kestää
- Erinomainen sään-, saasteiden- ja happosateenkestävyys
- Hylkii vettä - ei läpäise kosteutta tai siirrä sitä eteenpäin
- Erinomainen ruoste- ja korroosiosuoja

MÄRKÄ TUOTE

Ominaisuudet:

Viskositeetti	118-125 KU
Paino litraa kohti	1,01-1,06 kg/l
Kuiva-ainepitoisuus	väh. 50 %
Liuottimen leimahduspiste	40 °C
VOC-yhdisteitä	<500 g/l
Kosketuskuiva @ 25° C (suht. ilmankosteus 50 %)	4 tuntia

**KOVETTUNUT
TUOTE**

Ominaisuudet:

Venymä	550 %
Vetolujuus	6,9 N/mm ²
Tarttuvuus	2,9 pli
Vesihöyryn läpäisevyys	0,25 permiä
Kosteuden imeytyminen (7 päivää upoksissa)	enint. <0,5%
Lämpötila-alue	-40-60 °C

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Tuote: #9147 GutterGuard®**PAKKAUS**

20 litraa
11,4 litraa (3 Yhdysvaltain gallonaa)

KATTAVUUS

0,8 litraa/neliometri

KUIVUMISAIKA (25 °C/suhteellinen ilmankosteus 50 %)

Kosteudenkestävyys <4 tuntia

Kuivumisaikaan vaikuttavat merkittävästi lämpötila, kosteus ja ilmavirta.

PINNAN ESIKÄSITTELY

Pinnan on oltava täysin puhdas ja kuiva eikä siinä saa olla öljyjä, liituuntumaa, vaurioitunutta pinnoitetta, bitumia, kasvillisuutta tai vieraita aineita. Poista ruoste teräsharjalla tai Topps® RustArrestor™-ruosteenpoistoaineella ja huuhtele. Kiristä kaikki kiinnikkeet. Vaihda kuluneet, puuttuvat tai irrotetut kiinnikkeet tarvittaessa. Reikiintyneet osat; vaihda tarvittaessa. Muussa tapauksessa paikkaa levyllä, joka on vähintään 7,6 cm suurempi kuin korjattava alue. Kiinnitä levittämällä GutterGuard® tai Polyprene® levyn ja saumakorjausten alle. Levitä GutterGuard® tai Polyprene® kaikkiin reunoihin kumikäsineellä.

KÄYTTÖ

Aloita levittämällä paksu kerros liitoksiin, kiinnikkeisiin ja muille alueille, joilla paksummasta kumikerroksesta on hyötyä. Saumakohtissa aseta tarvittaessa PolyCore™-polyesteriverkkoa märkään kerrokseen GutterGuard®:ia tai Polyprene®-massaa ja levitä tuoteta päälle paksultti, jotta kangas ja kaikki reunat peittyvät kokonaan. Levitä GutterGuard® jäykällä siveltimellä. Aloita kourun reunoilta paksulla kerroksella ja siirry kohti keskustaa. Huolehdi, että tuotetta on paksultti koko kourun pituudelta. Tavoitteena on yhtämittainen, saumaton, täydellisesti kiinnittynyt kumikerros, joka on paksuimmillaan kourun keskellä. Käytä tuotetta 0,8 litraa neliometriä kohti. Halutessasi voit levittää toisen kerroksen kovettumisen jälkeen.

HUOMAUTUS

Poista ja vaihda kaikki silikonitiiviisteet, joiden päältä ei voi maalata. Säilytä GutterGuard® yli 18 °C:n lämpötilassa jähmettymisen estämiseksi. Jos tuote kuitenkin pääsee jähmettymään, ota yhteyttä Toppsiin toimintasuosituksia varten. Tuote ei jäädy. Kestää kevyttä sadetta 2 tunnin jälkeen 21 °C:n lämpötilassa tai lämpimämmässä.

PUHDISTUS

Käytä mineraalitärpättiä tai lakkaspriitä.